



Technische fiche

## TIMBERFLEX Kleefband

Om de lucht- en winddichtheid van de buitenkant van het gebouw te kunnen waarborgen, moet het betreffende folie- en plaatmateriaal bij overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam worden afgedicht. Het TIMBERFLEX kleefband is goed rekbaar, scheurvast, bepleister- en overstrijkbaar, met hoog lijmaandeel met een breed hechtingspectrum. De afgedekte hout kleur op het karakter van hout.

### VOORDELEN

- Goed rekbaar
- Scheurvast
- Overpleister- en overschilderbaar
- Hoge hechting

### TOEPASSINGSGEBIED

- Verlijming van dampremmers en luchtdichtheidslaags
- Verlijming van OSB en spaanplaat voor binnen en buiten
- Overgangen en aansluitingen aan hout, OSB en metaal...
- Afplakken van het snijvlak van massief houten platen

### NORMEN

- DIN 4108-11 inclusief veroudering
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

### VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 Rol
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 Rol
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 Rol
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 Rol
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 Rol

### PRODUKTGEGEVENSBLAD

<b>Samenstelling</b>	Goed rekbare kunststofdrager, luchtdicht gelamineerd, acrylaatlijm	<b>Dikte</b>	0.6 mm
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40–100 °C	<b>Verwerkingstemperatuur</b>	-5–40 °C
<b>Opslagbestendigheid</b>	2 Jaren	<b>Kleur</b>	Beige
<b>UV-bestendigheid</b>	2 maanden	<b>Verouderingsbestendigheid</b>	30 Jaren
<b>Opslag</b>	Koel en droog		

ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM  
WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de  
Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse  
/Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**

WWW.ISOCELL.COM

11\_2024\_NL

# TIMBERFLEX Kleefband

## OMSCHRIJVING

Scheurvaste systeemplakbanden voorzien van kleefmiddel op basis van acrylaat.

## UV-STABILITEIT

Max. 6 maanden; bij strengere eisen gelieve de OMEGA UVKB geveltape of de AIRSTOP ULTRA kleefband te gebruiken.

## HECHTKRACHT

AIRSTOP plakbanden vervullen de functie van een lucht- en winddichte afdichting en niet die van een krachtgesloten verbinding. Dampremmende en andere folies dienen te allen tijde met krammen, hechtlaten e.d. (mechanisch) te worden bevestigd.

## OVERPLEISTEREN

De TIMBERFLEX Kleefband zijn sierpleister- of overschilderbaar.

## HECHTECHNIEK

bij de montage van het plakband dient het band over het gehele oppervlak op de ondergrond te worden geplakt. Hoe groter de uitgeoefende aandrukkracht, des te beter is het hechtvermogen (AIRSTOP ROLL Celrubber, AIRSTOP RAK Aandruk rakel). Overplakken van het plakband met het band zelf resp. kruisgewijs plakken is zonder problemen mogelijk. Voor gepleisterde oppervlakken of zeer ruw hout adviseren wij het AIRSTOP SPRINT afdichtmiddel of AIRSTOP DIMAROLL. De te verwerken materialen dienen vrij van vet en stof te zijn en de ondergronden moeten bovendien een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. In geval van twijfel adviseren wij de ondergrond voor te behandelen. (UNI Primer of hechttingsverbeterend middel BUBI LF).

## HECHTEN BIJ ZEER LAGE TEMPERATUREN

AIRSTOP plakbanden zijn geschikt voor het plakken vanaf ca.  $-5^{\circ}\text{C}$ . Neem a.u.b. in ogenschouw dat bij lagere temperaturen, zelfs bij geringe temperatuurschommelingen, oppervlakte-condens kan ontstaan. Dit werkt zoals een scheidingslaag en vermindert het hechtvermogen. Banden die warm worden bewaard, zorgen voor een merkbaar betere aanvangshechting. (warmteblazer, isolatievat)

## HECHTEN OP DE VOLGENDE ONDERGRONDEN

Hout, houtvezelplaten (OSB, MDF, multiplexplaten...), bakstenen, kunststoffen (glad oppervlak, vrij van siliconen en wassoorten), metalen (vrij van oxidatie en roestvorming), enz. Let u op de systeemvoorstellen volgens onze prijslijst.

## HECHTTIJD

Na het aanbrengen van het AIRSTOP plakband vindt een zogenaamd „hechttingsproces” plaats. Dit duurt, afhankelijk van de temperatuur, ca. 6 – 24 uur. Dan is pas het volledige hechtvermogen bereikt.

## VERWIJDEREN VAN HET PLAKBAND

Met behulp van een haardroger het plakband verwarmen en langzaam aan het plakband trekken. De laatste kleefmiddelresten met AIRSTOP ADC kleefmiddelreiniger losmaken en verwijderen. Attentie: bij gevoelige ondergronden niet te lang op een bepaalde plaats wrijven. Eventueel 5 – 15 minuten wachten en nogmaals AIRSTOP ADC kleefmiddelreiniger opspoeien en wegwissen.

## OPSLAG

in een gesloten doos koel en droog opslaan; rollen niet zonder een scheidingsvel op elkaar stapelen.

## AFVOEREN

Scheidingsvel en plakband – huisvuil, vuilstortplaats

## GARANTIE

Het toegepaste kleefmiddel op basis van acrylaat bevat geen toevoegingen die tot broosheid van de hechtlaag leiden en is daardoor niet onderhevig aan verouderingsverschijnselen.

