



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM TURADO 0.3

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Turado 0.3 is een universeel inzetbare minerale fijne afwerkmortel voor binnen en buiten. KEIM Turado 0.3 voldoet aan de mortelcategorie GP CS III volgens DIN EN 998-1.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Turado 0.3 is universeel inzetbaar op draagkrachtige minerale ondergronden in de mortelgroepen CS II, CS III en CS IV, en op kunst-harsgebonden verf- en stuclagen zowel binnen als buiten.

KEIM Turado 0.3 is geschikt voor het afwerken en uitvlakken van draagkrachtige oude pleisterlagen of verflagen in laagdikten per laag van 5 mm; als inbedmortel voor wapeningslagen (inbedding van KEIM glasweefsel) en als hechtlaag op gladde betonoppervlakken.

KEIM Turado 0.3 is bijzonder geschikt om fijn te schuren, er ontstaat een zeer fijne oppervlaktestructuur.

Niet geschikt voor gebruik op plasto-elastische of verzepende ondergronden.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Natuurlijke lichte kleur
- Optimaal te schuren
- Fijne oppervlaktestructuur
- Bind spanningsarm af
- Ideaal voor afwerking van neggekanten

Technische kenmerken

- Drukvastheid : CS III
- Korrelgrootte : 0 – 0,3 mm
- Kleur : natuurwit
- Wateropname : W2
(EN 998-1)
- Waterdampdoorlaatbaarheid : $\mu \leq 15$

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vorbereiding

De ondergrond moet worden gecontroleerd op draagkracht.

Losse delen van oude pleisterlagen dienen mechanisch of middels hogedrukreiniging te worden verwijderd.

Hechting verminderende substanties op beton, zoals ontkistingsolie en dergelijke, verwijderen. Sterke oneffenheden eerst uitvlakken met KEIM Turado.

Verwerking

Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. KEIM Turado 0.3 (25 kg) aanmaken met ca. 7,0 – 7,25 l schoon leidingwater, vervolgens met een korfmenner het materiaal mengen tot een homogene, klontvrije massa ontstaat. Kort laten rijpen. De verwerkingstijd is, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, ca 40 min. Al aangetrokken materiaal niet opnieuw opmengen met water. De verwerking kan zowel handmatig als machinaal plaats vinden.

Laagdikte

Verwerking in één of meer lagen, per laag minimaal 3 mm en maximaal 5 mm.

Wapening

KEIM Turado 0.3 in een egale laagdikte opzetten en vlak afwerken. Het wapeningsweefsel met de troffel kreukvrij in de natte pleister bedden (banen 10 cm overlappend) en deze nogmaals met KEIM Turado overzetten.

Afwerklaag

Bij toepassing als afwerklaag schuren met sponsbord.

Verbruik

Ca. 1,4 kg /m² per mm laagdikte

Nabehandeling

De verse putzlaag beschermen tegen te snel uitdrogen en indien nodig regelmatig bevochtigen met water.



Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of $> +5$ °C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen. Niet met andere producten mengen.

Droogtijd tussen de lagen is 1 dag per mm laagdikte. Voor het aanbrengen van een verfbehandeling dient de ondergrond minimaal 10 dagen te drogen.

Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING

25 kg zak, 42 zakken op een pallet.

6. OPSLAG

12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Giscode : ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).



KEIM NEDERLAND BV

Dukdalfweg 26/NL-1332 BM Almere

Tel. +31 36 53 20 620/Fax +31 36 53 20 030

www.keim.nl/info@keim.nl