



Hardhoutolie

Lacq Hardhoutolie is een authentiek recept gebaseerd op diverse plantaardige oliën voor het jaarlijks beschermen en onderhouden van onder andere uw houten tuinmeubelen, vlonders of teakhouten dek. Lacq Hardhoutolie heeft een zeer hoog vaste stof gehalte (98%), hierdoor wordt bij de eerste laag een zeer hoog rendement behaald.. Beschermt onder andere teakhout en bankirai voor langere tijd tegen vervuiling of vergrijzing. Deze Hardhoutolie laat zich zeer eenvoudig verwerken.

Algemeen

Gebruiksdoel	Het beschermen van buitenhout zoals: tuinmeubelen, vlonders, teakhouten dek en ander hardhout.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">▪ Voedt hout van binnenuit▪ Maakt hout waterafstotend▪ beschermt tegen vergrijzing▪ Geeft natuurlijke hout kleur▪ Accentueert de houtnerf▪ Schuren niet nodig
Kleuren	Transparant De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen bepalen het kleur resultaat en glans.
Glans	Mat

Wat heb ik nodig

Gereedschap	<ul style="list-style-type: none">▪ een platte kwast of roller geschikt voor oplosmiddelhoudende verf.▪ Een niet pluizende doek
Voor gebruik	Goed roeren
Temperatuur	Laat Hardhoutolie op kamertemperatuur komen. Verwerken bij een temperatuur tussen de 9°C en 25°C.
Rendement	Het rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Circa 12 m2 per liter.
Vergrijsd Hout	Voor een optimaal resultaat zult u het vergrijsde hout altijd eerst moeten reinigen en ontdoen van de vergrijzing met Lacq Turbogel. Verkrijgbaar in 1liter en 2,5 liter.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De gegevens zijn correct op de dag van uitgifte. We behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens in dit blad is wordt uitgesloten.

Aan de slag

Onbehandeld hout

Voorbehandeling:

Vergrijsd hout eerst reinigen en ontgrijzen met Lacq Turbogel. U hoeft alleen te schuren indien een glad resultaat gewenst is.

Afwerking

Werk altijd op een droge ondergrond. Breng Lacq Hardhoutolie ruim aan met een kwast in de richting van de houtnerf. Laat de olie 10 minuten intrekken in het hout.

Veeg daarna de overtollige olie weg met een niet pluizende doek.

Herhaal de procedure minimaal 2 maal of tot alle "schrale" plekken verdwenen zijn.

Eerder met olie behandeld hout

Voorbehandeling:

Verwijder loszittende en ondeugdelijke delen. Vergrijsd hout eerst reinigen en ontgrijzen met Lacq Turbogel. Indien nodig hout wat vergaan of aangetast is (machinaal) wegschuren.

Afwerking

Werk altijd op een droge ondergrond. Breng Lacq Hardhoutolie ruim aan met een kwast in de richting van de houtnerf. Laat de olie 10 minuten intrekken in het hout.

Veeg daarna de overtollige olie weg met een niet pluizende doek.

Herhaal de procedure minimaal 2 maal of tot alle "schrale" plekken verdwenen zijn.

Let op!

Wanneer u de overtollige olie niet verwijderd kunnen er glimmende en/of plakkerige plekken ontstaan op het hout. Na elke behandeling het oppervlak inwrijven tot deze handdroog aanvoelt.

Na de klus

Droogtijden

Stofdroog: ca. 5 – 6 uur (bij 20°C)

Overschilderbaar: ca. 24 uur (bij 20°C)

Na gebruik

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

Reinigen

Gereedschap en vlekken reinigen met terpentijn.

Morsvlekken en spatten niet laten opdrogen maar wegnemen met een doek en lauw water.

Houdbaarheid

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard bij een temperatuur tussen de 3°C en 25°C zijn de producteigenschappen circa 2 jaar gegarandeerd. Halfvolle blikken overgieten in een kleiner blik helpt vel vorming en indroging voorkomen.

Let op!

Duur van de houtbescherming is afhankelijk van:

Kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting.

Broeigevaar!

Er bestaat broei- en brandgevaar bij het gebruikte textiel. Altijd overgieten met water en uitgebreid laten drogen.

Meer informatie

voor uitgebreide veiligheidsinformatie, veel gestelde vragen en handige tips:

www.lacq.eu